



BESTTREPAIRING

Electrodo de acero inoxidable de alta resistencia a fisuras.

BASE DE ALEACIONES: C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo

APLICACION Y DESCRIPCIONES :

Como electrodos de reparación universal en soldadura de mantenimiento. Alta resistencia a las grietas debido a su alto nivel de ferrita y en diversidad de Aceros.

CONDICIÓN DE RE-SECADO: Vuelva a secar el electrodo a 350 ° C durante 1 hora

TODAS LAS PROPIEDADES MECANICAS DE SOLDADURA (Tipicas):

UTS	Elongation
600 N/mm2	30%

DIMENSIÓN, ESTADO ACTUAL Y DATOS DE EMBALAJE

Size(mm) (Dia)	Size(inch) (Dia)	Current Condition (DC+/ AC) Amps	weight of packet (Kgs)	Weight of Case
2.50x350mm	3/32"X14"	50-80	2	20
3.20x350	1/8"X14"	70-110	2	20
4.00x350	5/32"X14"	100-130	2	20
5.00X350	3/16"X14"	130-160	2	20