



¡Nuestro compromiso es encontrar soluciones para usted...!

SHREDDER HAMMER TIPS

Las SHREDDER HAMMER TIPS están diseñadas especialmente para la industria azucarera, que es la alternativa más rentable a los métodos caros y laboriosos. La base de acero mecanizado permite un rápido & fácil instalación a través del perno o la soldadura. Las puntas se pueden girar para maximizar la vida útil, sin necesidad de reconstruir los bordes.



Part N°	Type	A(mm)	B (mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F	G(mm)	Weight (kg)
PLAIN									
CSW653	1	90	90	25	20	45	7/8" -14 UNF	40	2.9
CSW920	1	90	50	25	20	45	7/8" -14 UNF	40	1.6
CSW996	1	50	50	20	18	38	3/4" -16 UNF	32	0.7
CSW1052	1	80	80	25	20	45	7/8" -14 UNF	40	2.4
CSW1115	1	100	100	25	20	45	7/8" -14 UNF	40	3.6
CSW1208	1	64	64	20	20	40	3/4" -16 UNF	31.3	1.2
CSW1340	1	80	56	25	20	45	M20"-15 UNF	35	1.6
FLARED									
CSW1654	2	90	90	30	20	50	7/8" -16 UNF	40	3.0
CSW2038	2	80	56	30	20	50	M20 X 1.5P	40	3.1
BUTTERFLY									
CSW1927	3	90	90	35	20	55	7/8" -14 UNF	40	3.1
CSW2014	3	90	50	35	20	55	7/8" -14 UNF	40	1.8
CSW2039	3	80	56	35	20	55	M20 X 1.5P	35	1.9

Hardness Report of High Chrome White Iron

Qualified Standard		>63 HRC					
Testing record							
Sample ID	Test point 1	Test point 2	Test point 3	Test point 4	Test point 5	Average value	Conclusión
Sample ID	65.3	65.8	66.0	65.3	65.5	65.58	Qualified
Sample 1	65.5	65.0	65.5	65.4	65.0	65.28	Qualified
Sample 3	65.8	65.3	65.0	66.0	65.6	65.54	Qualified
Sample 4	65.0	65.0	65.8	65.5	65.5	65.36	Qualified
Sample 5	65.5	65.0	65.3	66.0	65.2	65.40	Qualified

Chemical Composition Report of High chrome White Iron

Testing record

Element(%)	C	Si	Cu	Mn	Cr	Mo	S	P	Fe and other elements
Standard /ASTM-A-532	2.0-3.0	< 1.5	>1.2	<2.0	14.0-18.0	<3.0	<0.06	<0.100	-
Sample 1	3.11	0.573	0.509	0.785	17.88	2.88	0.0261	0.0342	Blance
Sample 2	3.08	0.571	0.513	0.748	17.79	2.884	0.0273	0.0361	Blance
Sample 3	3.10	0.572	0.511	0.767	17.82	2.886	0.0265	0.0355	Blance
Average value	3.097	0.5720	0.5110	0.767	17.830	2.886	0.0266	0.0353	-

Conclusión

Qualified